



# Petrowax®



## ANILINA BEKRO CERA ABEJA



LOTE DE PARAFINA	PORCENTAJE DE APLICACIÓN 0.01%	PORCENTAJE DE APLICACIÓN 0.02%	PORCENTAJE DE APLICACIÓN 0.03%
25 KG	2.5 gr	5 gr	7.5 gr
50 KG	5 gr	10 gr	15 gr
75 KG	7.5 gr	15 gr	22.5 gr
100 KG	10 gr	20 gr	30 gr
1 TON	100 gr	200 gr	300 gr

## Especial para darle color al Cirio

### PROCEDIMIENTO DE ELABORACION:

Materiales: 0.2 gr anilina  
1kg de parafina  
30 gr de fragancia  
5 gr de olimpia perlas  
Plancha de calentamiento  
Molde

- 1.-Colocar el kilo de parafina en un recipiente sobre plancha de calentamiento.
- 2.-Verter la olimpia perlas en otro recipiente sobre plancha de calentamiento
- 3.-Fundidos estos 2 mezclarlos y agitarlos durante 3 minutos.
- 4.-Agregar la anilina beko corresponde agregarle 0,2 gr de anilina, para 1 kg de parafina
- 5.-Cuando la mezcla se encuentre a 90°C retirar de la plancha de calentamiento y proceder a agregarle 30 gr de fragancia y agitar. (mantener esta temperatura para el vaciado)
- 6.-Limpiar perfectamente las paredes de nuestro molde y adicionarle desmoldante.
- 7.-Colocar el molde vacío en la plancha de calentamiento para que exista una temperatura similar a la temperatura de la mezcla y no exista un choque térmico.
- 8.-Verter la parafina en el molde
- 9.-Espere que se enfríe y contraiga.
- 10.-Rellene la depresión, que se formara en el centro al contraerse, con mas parafina
- 11.-Dejar enfriar.



**Venta mínima  
250 gramos**